



## 洛科威® ThermalRock S 建筑用岩棉板

### 产品概述

**ROCKWOOL 洛科威®**岩棉产品由玄武岩等天然岩石制成，实现了防火安全、吸音降噪、耐久稳定、可持续性的完美四合一。

洛科威®岩棉是一种熔点超过1000°C的不可燃产品，尤其适用于建筑保温、防火和吸音降噪。

洛科威®岩棉是一种无机物质，不含任何营养物质。因而不会受任何微生物的攻击。岩棉不会腐烂同样也不会滋生任何害虫。

洛科威®岩棉产品的生产过程中，不使用CFCs，HFCs，HCFCs或石棉。

CREATE AND PROTECT®

**ROCKWOOL®**  
洛科威® 岩棉



# 洛科威® 建筑用岩棉板 TR-S

## 适用范围

洛科威® 建筑用岩棉板 TR-S 可以根据不同的需要，制成不同的容重和厚度，可广泛应用于住宅建筑、商业建筑、公共建筑和工业厂房等。



## 标准尺寸及容重

厚度(mm).....50、75及100  
 长 x 宽(mm).....1200 x 600  
 公称容重(kg/m<sup>3</sup>).....40-140

备注：如需要上述列表以外尺寸和容重的产品，请联系当地的业务代表

## 饰面

可以在洛科威® TR-S 产品的表面加贴铝箔、单面或双面玻璃纤维布等饰面材料。

## 包装和存储

为了方便施工、运输、存储和识别，洛科威® TR-S 产品采用聚乙烯热缩膜包装。本产品应存储在室内或者在存储时以防水盖布遮盖。



## 技术参数

产品类型	TR-S40	TR-S50	TR-S60	TR-S80	TR-S100	TR-S120	TR-S140	标准
公称容重(kg/m <sup>3</sup> )	40	50	60	80	100	120	140	GB/T 19686
平均温度25°C时导热系数(W/mK)	0.036	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	ASTM C177/C518
吸声性能(BS EN 20354:1993)	如需更多信息，请联系您当地的业务代表							
燃烧性能	不可燃，燃烧性能 A1 级							EN 13501-1, GB 8624 BS 476 Part 4
吸湿率	≤0.04%(体积)							ASTM C1104/C1104M
吸水量(部分浸入)	小于0.5 kg/m <sup>2</sup>							EN 1609:97

备注：本技术数据表中的相关信息仅表示数据在发布之日的准确性，若在本数据表规定的条件之外使用洛科威® TR-S 产品，则洛科威公司不会因此而承担任何责任。



CREATE AND PROTECT®

## 洛科威中国 ROCKWOOL China

### 广州销售办公室

广东省广州市天河区黄埔大道西76号  
 富力盈隆广场2515室 (510623)  
 电话: (+86) 20 3839 3636  
 传真: (+86) 20 3839 3637

### 北京分公司

北京市朝阳区东三环北路  
 霞光里18号佳程广场B座  
 10层EF1室 (100027)  
 电话: (+86) 10 6590 6077

### 上海分公司

上海市长宁区延安西路1088号  
 长峰中心 1401室 (200052)  
 电话: (+86) 21 6211 6725  
 传真: (+86) 21 6211 3479

### 天津分公司

天津滨海新区开发区第二大街62号  
 泰达MSD, B区 B1-806室 (300457)  
 电话: (+86) 22 5999 7778  
 传真: (+86) 22 5999 3303

### 制造厂

广东省广州经济技术开发区永  
 和区泰华街3号 (511356)